

OFERTA JAKOŚCIOWA
KOKS WIELKOPIECOWY

Parametry:

Uziarnienie	min/max	25-80 mm
M - 40	min	85 %
M - 10	max	7 %
Wilgoć W_t^r	max	7,5 %
Popiół A^d	max	11,0 %
Cz. lotne V^{daf}	max	1,3 %
Siarka S_t^d	max	0,7 %
Fosfor P^d	max	0,04 %
Wartość opałowa Q_i^d	min	29 400 kJ/kg
Wartość opałowa Q_i^r	min	27 000 kJ/kg
Podziarno	max	10 %
Nadziarno	max	10 %

Symbole parametrów zgodne z PN-91/G-04510

opracował:



mgr inż. Henryk Bładek
Kierownik Działu Jakości Produkcji

zatwierdził:



mgr inż. Stanisław Stępak
Członek Zarządu ds. Produkcji

17 grudnia 2011 r.

ważne na rok 2012

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. 58-305 Wałbrzych, ul. Kosteckiego 9
tel. +48 74 888 06 00, fax +48 74 888 06 04, www.wzkvictoria.pl e-mail: zarzad@wzkvictoria.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000056561
Kapitał zakładowy 2 350 000 PLN, kapitał zakładowy wpłacony 2 350 000 PLN
Konto: BRE Bank S.A. Wrocław w PLN: 88 1140 1140 0000 2183 3800 1001
BRE Bank S.A. Wrocław w EURO: 77 1140 1140 0000 2183 3800 1005
NIP: 886-000-01-91, NIP UE: PL 8860000191



TÜVRheinland®
CERT
ISO 9001
ISO 14001