

Koks odlewniczy
Foundry coke

No	Sortyment Assortment ISO 728	Wytrzymałość Mechanical strength			Wilgotność Moisture	Popiół Ash	Części lotne Volatile parts	Siarka Sulphur	Fosfor Phosphorus	Kaloryczność Calorific value	Uziarnienie Graining								
		ISO 556			ISO 579	ISO 1171	ISO 562	ISO 19579	ISO 51725	ISO 1928	Nadziarno Oversize	Podziarno Undersize							
		M ₈₀	M ₄₀	M ₁₀	W _t	A _d	V _{daf}	S _d	P _d	Q _{dry}									
1	100-200	nawet do 85% up to	nawet do 90% up to	nie więcej niż 11% Not more than	już od 1,5% from	już od 9% from	do 1,1% up to	do 0,8% up to	do 0,06% up to	do 29,6 up to do	do 10% up to	do 10% up to							
2	100-150				już od 3% from						do 10% up to	do 10% up to							
3	+140	nawet do 82% up to			już od 1% from						już od 9% from	do 1,1% up to	do 0,8% up to	do 0,06% up to	do 29,6 up to do	do 5% up to	do 5% up to	do 10% up to	do 10% up to
4	+120																		
5	+100																		
6	90-250																		
7	80-250	do 10% up to			już od 3% from		już od 9% from				do 1,3% up to	do 0,8% up to	do 0,06% up to	do 29,6 up to do	do 5% up to	do 5% up to	do 10% up to	do 10% up to	
8	80-150																		
9	80-140																		
10	80-120																		
11	70-100																		
12	60-100																		
13	60-90																		do 10% up to



System zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.tuv.com
ID 9105018297

