

## Koks przemysłowy Industrial coke

No	Sortyment Assortment ISO 728	Wilgotność Moisture	Popiół Ash	Części lotne Volatile parts	Siarka Sulphur	Fosfor Phosphorus	Kaloryczność Calorific value	Uziarnienie Graining	
		ISO 579	ISO 1171	ISO 562	ISO 19579	ISO 51725	ISO 1928	Nadziarno Oversize	Podziarno Undersize
		W <sub>t</sub>	A <sub>d</sub>	V <sub>daf</sub>	S <sub>d</sub>	P <sub>d</sub>	Q <sub>dry</sub>		
19	<b>10-25</b> (groszek)	nie więcej niż 18% Not more than	nie więcej niż 11,5% Not more than	do 2,5% up to	do 0,8% up to	do 0,06% up to	do 29,2 up to do	do 10% up to	do 10% up to
20	<b>0-10</b> (koksik)	nie więcej niż 19% Not more than	nie więcej niż 12% Not more than				do 29,0 up to do		X