

Koks metalurgiczny
Metallurgical coke

No	Sortyment Assortment ISO 728	Wytrzymałość Mechanical strength		Wilgotność Moisture	Popiół Ash	Części lotne Volatile parts	Siarka Sulphur	Fosfor Phosphorus	Kaloryczność Calorific value	Uziarnienie Graining	
		ISO 556		ISO 579	ISO 1171	ISO 562	ISO 19579	ISO 51725	ISO 1928	Nadziarno Oversize	Podziarno Undersize
		M ₄₀	M ₁₀	M _τ	A _d	V _{daf}	S _{τ,d}	P _d	Q _{p,net,dry}		
14	40-80	82-90%	7-10%	5-10%	8,5-11%	0,4-1,1%	0,5-0,8%	0,03-0,06%	29,3- 30,0 MJ/kg	do 10% up to	do 10% up to
15	40-60			5-12%							
16	30-80			5-10%							
17	30-60			7-14%							
18	20-40			7-16%		0,6-1,2%					